

UV FLEXO GLOSS VARNISH 6209**CÓDIGO: C000000545**

- Barniz con un altísimo grado de brillo.
- Curado rápido y máxima resistencia al roce que le proporcionan una óptima manipulación.
- Diseñado para aplicaciones fuera de línea, en varios tipos de barnizadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad (DIN 4 @ 25°C)	32-38 Segundos
Sólidos	98-100%
Brillo (60° en Gloss Art)	85-95
Velocidad de curado	Rápida
Resistencia al roce	Alta
Deslizamiento	Media

APLICACIÓN

In-Line/Off-line	Off-line
Gramaje min. del sustrato	115 g/m ²
Encolable	No
Encuadernable	No
Capa a aplicar recomendada	2 – 4 g/m ² húmedo

DETALLES TÉCNICOS

UV FLEXO GLOSS VARNISH 6209 ha sido formulado para conseguir el más alto brillo una vez aplicado sobre la impresión en seco, vía barnizadora Off-line. Para evitar arañazos y levantamiento de la capa de barniz, es importante asegurarse de que se ha dejado el tiempo suficiente para la evaporación del disolvente de la tinta. Esto se puede conseguir dejando al menos 24 horas entre la aplicación de la tinta y la del barniz, y almacenando el material impreso en condiciones que no limiten la evaporación del disolvente de la tinta (por ejemplo, pliegos enrollados).

UV FLEXO GLOSS VARNISH 6209 contiene siliconas que disminuyen la tensión superficial, por lo que este producto no es adecuado para procesos de encolado o encuadernado. Este barniz ha sido formulado para curar rápidamente a la vez que proporcionar un acabado ultra-suave, con la máxima resistencia al roce y una mejora y realce del trabajo impreso, tanto visual como táctil.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los barnices UV no deben exponerse durante largos periodos de tiempo a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C. **UV FLEXO GLOSS VARNISH 6209** tiene un tiempo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si no se abre el envase y se almacena en las condiciones correctas. La fecha de fabricación está impresa en la etiqueta.

PLIEGO DE DESCARGO

La información contenida en esta ficha es correcta basada en nuestros conocimientos a fecha actual. Está pensada como una guía para el correcto manejo del producto y no como una garantía de su uso. La información afecta solo a este producto y no es aplicable a combinaciones con otros materiales o sustancias, ni a procesos que no sean los aquí descritos.



2846-1 en colorimetría



SGI 3201078

MARTINEZ AYALA, S.A.

Pol. Ind. El Saladar, C/. La Higuera, 28 - Apdo.83 - 38500 TOTANA (Murcia) Spain

☎ +34 968 41 80 30



tintas@martinezayala.com | www.martinezayala.com

