UV MATT VARNISH INK DUCT

CÓDIGO: C000000121

- Barniz UV que presenta un acabado mate.
- Formulado para la aplicación vía tintero usando litografía húmeda.
- Formulación para el uso de pigmentos sensibles para su posterior estampado.
- Curado rápido y máxima resistencia al roce que proporciona una óptima operatividad.
- Libre de Benzofenona y 4-metilbenzofenona como componente añadido intencionalmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad (DIN 4 @ 25ºC)	N/A
Sólidos	98-100%
Brillo (Sheen @ 60º en Gloss Art)	15-25
Velocidad de curado	Alta
Resistencia al roce	Alta
Valores de deslizamiento	Medios

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

In-Line/Off-line	In-Line sobre tintas UV
Gramaje mínimo del substrato	115 g/m^2
Encolable	Sí
Estampable	Sí
Espesor de la película recomendado	2-4g/m^2 (húmedo)

DETALLES TÉCNICOS GENERALES

Formulado con el fin de proporcionar un acabado mate cuando se aplica a través de los tinteros de imprentas por pliegos. Este barniz ha sido diseñado para trabajar en conjunto con los dampers pudiéndose aplicar controladamente como un barniz litográfico. No causará sangrado o cambio de color en los pigmentos, aunque se recomienda realizar pruebas en trabajos con grandes coberturas de colores (es decir: purple, violet, reflex, rhodamine, 072 blue). Esta formulación es estampable pero se requiere una prueba.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los barnices Uv no deben estar expuestos a temperaturas por debajo de 5 ºC o por encima de 35 ºC durante largos periodos de tiempo. El **UV MATT VARNISH INK DUCT** tiene una caducidad de 12 meses si no están abiertos y almacenados en las correctas condiciones. Mantenga el barniz cerrado y evite el contacto directo de la luz del Sol. La fecha de fabricación viene indicada en el etiquetado del producto.

RENUNCIA

La información contenida en esta ficha de seguridad es correcta por nuestros conocimientos en la fecha de emisión. Se pretende que sea una guía para el uso óptimo del producto nombrado y no pretende ser una garantía o una especificación. La información se refiere únicamente a los productos especificados y puede no ser adecuada para combinaciones con otros productos o en procesos distintos de los descritos específicamente en este documento.